



PCD 91

PRODUIT DE COUPE POUR BOIS TRAITÉS EN AUTOCLAVE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Grand pouvoir mouillant. Excellente imprégnation de la partie coupée.• Non filmogène.• Prêt à l'emploi.• Produit en phase aqueuse.• Mise en œuvre aisée.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Le PCD 91 est un traitement de préservation pour les bois traités en autoclave (en classes 3 et 4) au niveau des coupes et des retouches effectuées pendant leur mise en œuvre en atelier et sur chantiers avant tout produit de protection ultérieur.• Il protège contre le pourrissement, les insectes, les mousses même en environnement confiné et humide.
Destinations	Sur tous les bois traités en autoclave.
Caractéristiques	<p>Aspect : Liquide vert. Liant : Résines acryliques. Densité à 18°C : 1.01 ± 0.1. Extrait sec : 7% ± 1. Point d'éclair : > 100°C. pH : 8 ± 0.5. Viscosité à 23°C (ISO 3) : 97" ± 5. Conditionnements : 1 litre - 2,5 litres et 10 litres.</p>
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation ou au trempé.
Dilution	Ne pas diluer.
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.• Respecter les conditions et prescriptions définies par la société Durieu.• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas diluer.• Agiter doucement avant emploi car le produit risque de mousser.• Vérifier que le bois soit propre et brut d'origine (sans finition).
Application	<ul style="list-style-type: none">• Petites retouches locales :<ul style="list-style-type: none">- Appliquer en badigeonnage une couche généreuse de PCD 91 sur les parties concernées.- Essuyage des coulures si besoin.• Pour de grandes coupes :<ul style="list-style-type: none">- Possibilité d'effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes.- Laisser le produit s'égoutter.
Rendement	5 à 7 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Séchage et recouvrement

Séchage : 48 heures à 22°C. Il est important de respecter ce temps de séchage afin de permettre aux substances actives de se fixer au bois.

Recouvrement : Le PCD 91 est un produit de préservation. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition.

- Après séchage de 48 heures, il est recommandé de protéger l'ensemble du support en bois traité autoclave par du SEASONITE®* afin de limiter le grisaillement, réduire les risques de fendillement et de déformation du bois par suite d'une exposition brutale au soleil, à la pluie ou au gel.
- PCD 91 est compatible, après préparation au SEASONITE®*, avec tous les produits de protection OWATROL/DURIEU. Compatible aussi avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.

Nettoyage du matériel d'application

Nettoyer les outils à l'eau.

Stockage

Durée de conservation : Minimum 3 ans en emballage clos, non entamé.
Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

PCD 91 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro